

Maanednoteringer.

Reichsmark pr. ton		1912 Jan.	1912 Okt.	1913 Jan.	1913 Dec.	1914 Mars
Ab Hütte	Giesserei Roheisen { No. I	70.50	77	77.50	77.50	75.50
	{ „ III.	67.50	74	74.50	74.50	70.50
	Hämatit	74.50	81	81.50	81.50	79.50
	Bessemerroheisen	74.50	81	81.50	81.50	79.50
Thomaseisen, Min. 1.5 pct. Mn, ab Luxemburg	51.50					
Luxemburg III, ab Luxemburg	53	61	64	64	61	
Briey-Minette, 37—38 pct. Eisen ab Grube. Frachtbasis Homecout	3.90	4.65	4.85	4.75	4.85	
Frei Schiff Ruhrort	Bilbao, Rubio I, 50 pct. Fe, 10 pct. SiO ₂	18.75	20.50	20.25	17.00	17.25
	Santander, 50 pct. Fe, 8 pct. SiO ₂ Südruss. Eisenerz, 60 pct. Fe, 8 pct. SiO ₂	19.00	19.25	19.00	16.00	15.90
	SiO ₂	23.25	25.00	25.00	24.50	23.75
	Grängesberg, 60 pct. Fe, 1 pct. P	20.25	20.50	20.50	21.50	21.00

betinger endnu højere salgspris end det vanlige tyske og engelske Hämatitroheisen, med i regelen omkring 0.05—0.06 pct. fosfor.

Det tyske thomasrujern er et overmaade billig rujern, dels fordi man arbeider med forholdsvis billige malme — i Tyskland for en væsentlig del minnettemalm, dog i Westphalen-Rhinprovinsen med en del tilsats av den kostbare svenske malm — og dels fordi man til masovnsmeltingen behøver litt mindre koks ved det siliciumfattige thomasrujern end ved de siliciumrikere rujernsorter, som Hämatitrujern, vanlig støperirujern og bessemerrujern.